

Coeficienti de reflexie a unor suprafete

Deoarece sunt numeroase cazurile in care se utilizeaza lumina reflectata, in tabelul care urmeaza sunt prezentati coeficientii de reflexie pentru diferite materiale (valori informative)

material	coef.reflexie (%)
sticla clara gros. 1 - 3 mm	8 - 10
macadam (sosea)	12
fata umana bronzata	15 - 20
beton	25
nisip	25
hartie de ambalaj	25 - 30
lemn de stejar	30
fata umana alba	30 - 40
tesatura alba	35
pergament alb	40 - 50
glet de ipsos	40 - 60
otel inoxidabil	50 - 55
scanduri lemn natur, nou	50 - 60
marmura alba	50 - 60
email alb	50 - 70
aluminiu lustruit	65 - 75
portelan alb	60 - 80
otel lustruit	65
oglinda argintata	70 - 80
zugraveala alba proaspata	70 - 80
hartie alba	80
poleiala staniol	80
zapada proaspata	90

(Coeficientii de reflexie prezentati in tabel vor fi influentati de forma si calitatea suprafetei reflectante)